DC PRIMA

Descriptif

Peinture acrylique de haute qualité dans les teintes RAL les plus courantes. Idéal pour les travaux de retouche ou la mise en peinture avec un résultat impecable.

Convient pour les machines, les pièces, les engins de tous types, le mobilier de jardin, etc.

Cette gamme de teintes RAL est déclinée en finition brillante et quelques teintes satinées et elle comprend également un vernis mat et brillant.

Qualité et propriétés

- Peinture acrylique de haute qualité
- Séchage rapide
- Bon pouvoir couvrant
- Teintes haute fidélité
- Excellente adhérence sur de nombreux supports
- Bonne fluidité, surface lisse
- Utilisation intérieur/extérieur
- Ponçage possible
- Résiste aux conditions climatiques, à la lumière, aux U.V.
- Résiste aux rayures, chocs et aux impacts

Environnement et étiquetage

Respect de l'environnement : Les produits MOTIP DUPLI sont 100% exempts de métaux lourds et utilisent des propulseurs garantis sans HCFC depuis 1977. Les capuchons et les emballages sont issus de matériaux recyclés.

Traitement des déchets : Seuls les aérosols vides doivent êtres portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

Etiquetage règlementaire : Tous les produits MOTIP DUPLI respectent les dispositions en matière d'étiquettage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.

MOTIP DUPLI FRANCE – 8 RUE DE L'INDUSTRIE – 68440 HABSHEIM
Tél. 03 89 31 84 31 – Fax : 03 89 44 20 92 – info@motipdupli.fr
www.motipdupli.com

Données physiques et chimiques

- **Liant :** Acrylique
- **Teinte :** selon teinte du produit
- **Odeur :** solvant
- **Taux de brillance :** a 60° selon DIN 67530
  brillant : 80 UB
  satiné : 30-35 UB
  mat: 5-10 UB
- **Rendement :**
  Selon la qualité et la couleur du support, 400 ml suffisent pour env. 1,0 - 2,0 m².
- **Séchage (à 20°C, 50% d'humidité relative):**
  Sec hors poussière : après 10 minutes
  Sec au toucher : après 30 minutes
  Sec à coeur : après 2 heures
  Polissage : après 24 heures
  Le temps de séchage dépend de la température ambiante et de l'épaisseur de l'application.
- **Résistance à la température :** jusqu'à 80°C
- **Durée de vie/stockage:** 4 ans dans des conditions de stockages appropriées (=10°-25°C, taux d'humidité relative max. 60%)
  Protéger du gel !
- **Contenant:** Volume net maximal 400 ml (rempli avec 350 ml de peinture)

Mode d'emploi

Avant application, lire attentivement les recommandations !

Mode d'emploi

- Retirer toute trace de rouille
- Le support doit être propre, sec et exempt de rouille
- Apprêter si nécessaire
- Masquer les zones qui ne doivent pas être peintes
- Avant utilisation, agiter énergiquement l'aérosol 3 minutes.
- Faire un test de pulvérisation et de compatibilité avec le support.
- Appliquer à 25cm du support en plusieurs couches fines en passes-croisées.
- Ne pas appliquer sur de la peinture glycérophtalique.

Mise en peinture :

Protéger l'objet et les environs du brouillard de pulvérisation.
Température d'application entre +10°C et +25°C, taux d'humidité relative maximum 60 %.

Stockage dans un endroit sec. Protéger l'aérosol des rayons du soleil et des sources de chaleur. Effectuer l'application uniquement par temps sec, à l'abri du vent et dans une pièce bien ventilée, sans courants d'air. Lire les recommandations figurant sur l'étiquette du produit.

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Pour de plus amples informations techniques, vous pouvez joindre notre hotline du lundi au jeudi, de 08h00 à 17h00 et le vendredi jusqu'à 12h00, par téléphone au 0049 (0)62 66 75 266.

Version: 03.06.2013
Cette version remplace toutes les versions précédentes existantes.